

LASSELSBERGER - KNAUF



EUROSAN FP

EUROSAN SIMÍTÓVAKOLAT

Cikkszám: K00550701

Tulajdonságok:

- Fehér színű
- Jó páraáteresztő képességű
- Víztaszító
- Nagy szilárdságú

Előnyök:

- Felülete beszivacsolható, vagy anyagában glettelhető



Az Eurosan FP simítóvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Fehércement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Az Eurosan FP simítóvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak páraáteresztő, simító vakolata. Az Eurosan FP simítóvakolatot Eurosan kézi vagy gépi alapvakolatokra hordhatjuk fel. Az ilyen módon elkészített felület csak páraáteresztő festékekkel festhető.

Kiemelt alkalmazások:

Az Eurosan és WTA Eurosan rendszer eleme.

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>1,5 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>0,6 N/mm ²
tapadószilárdság:	>0,1 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám:	kb. 10
hővezetési tényező:	kb. 0,4 W/mK
anyagszükséglet:	kb. 11 kg/m ² 1 cm-es rétegvastagság esetén
rétegvastagság:	3 mm
max. szemcseméret:	1,2 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 12 l/zsák kb. 460 l/óra (D6-3 csigánál)
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozhatósági idő:	2 óra
műveleti idő:	5-15 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
kötőanyag:	fehércement, mész
cikkszám:	kézi K00550701
Szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Eurosan FP felhordását megelőző műveletek:

Az Eurosan FP simítóvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Ha Eurosan EP szárítóva-

kolat, WTA Eurosan OP felsővakolat vagy Eurosan TP trasszvakolat simítóvakolatoként használjuk, akkor azok száradása után, de legkésőbb a felhordásuk után egy héten belül hordjuk fel.

Az Eurosan FP feldolgozása: Az Eurosan FP simítóvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása glettvassal, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagságot az alapvakolat felületének minősége szabja meg. Amennyiben teljesen sima felület kialakítása az igény, úgy a felhordott simítóhabarcsot szivacsos dörzsölővel egyenletesen eldolgozzuk, majd a felületet átgletteljük.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Eurosan TP, Eurosan AP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Gúzolás: Eurosan VS

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

EUROSAN FP BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

3-5 perc

Műveleti idő: 3-10 perc

Bedolgozhatósági idő*

2 óra

Száradás**: 1 nap/mm

védelem: kb. 1 nap

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,

e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu

epitomegoldasok.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat

EUROSAN
system