

Baumit Duo Top



A termék: Gyárilag kevert paszta állagú szerves kötőanyagú vékonyvakolat bel- és kültéri felhasználásra.

Összetétel: Szerves kötőanyag, ásványi töltőanyagok, pigmentek, víz, adalékszerek.

Felhasználás: Víztaszító vékonyvakolat bel- és kültérbe, alkalmas hőszigetelő rendszer fedővakolataként is.

Minden esetben szükséges Baumit UniPrimer alapozó alkalmazása!

Műszaki adatok:

Max. szemnagyság:	1,5 mm, 2 mm
Szilárdanyag-tartalom:	kb. 79%
Sűrűség:	kb. 1,7 kg / dm ³
pH-érték:	12
Hővezetési tényező (λ):	0,70 W/mK
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	121
Színek:	200 colours of more emotion szín Baumit színkártya szerint Egyedi színek rendelésre
Anyagszükséglet:	K1,5: kb. 2,5 kg/m ² D2: kb. 2,7 kg/m ²
Kiadósság:	K1,5: kb. 12 m ² / 30 kg vödör D2: kb. 11 m ² / 30 kg vödör

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 12 hónapig tárolható.

Minőség: Építőipari Műszaki Engedély száma: **A-243/2006**

Kiszerezés: 30 kg-os vödörben

Alapfelület: Az alapfelület feleljen meg az érvényben lévő normáknak, legyen szilárd, fagy és laza részekről mentes, por-, bevonat-, elválasztószer- és kivirágzásmentes. Az alapfelület legyen megfelelően durva, száraz és egyenletesen nedvszívó.

A Baumit DuoTop felhordása előtt friss mészcement vakolat és tapasz esetén a várakozási idő min. 1 nap/1 mm, de legalább 28 nap!

A Baumit DuoTop vékonyvakolat alkalmas:

mészvakolatra, mészcement vakolatra és cementvakolatra, betonfelületre és egyéb ásványi felületekre, (rég) ásványi, diszperziós- és szilikátfestékekre és vakolatokra (megfelelő kötő- és tapadóképeségű) gipszvakolatokra

Nem alkalmas: friss mészcement- és cementvakolatokra és mészfestékekre, lakk- és olajrétegre, enyves festékekre és műanyagra, nedves alapfelületekre

A Baumit DuoTop feldolgozása előtt legkésőbb 24 órával az alapfelületet alapozzuk teljes felületen Baumit UniPrimer Alapozóval.

Alapfelülettel kapcsolatos tudnivalók:

- Poros és homokos felületeken a laza részeket mechanikusan távolítsuk el
- Régi lakk-, enyv- vagy olajrétegeket megfelelő eszközzel távolítsuk el és gőzsugárral tisztítsuk le
- Szennyeződött vagy elöregedett felületeket mechanikusan távolítsuk el
- A rossz tapadású ásványi bevonatokat mechanikusan távolítsuk el
- A sókivirágzásokat mechanikusan távolítsuk el, ill. fontoljuk meg az egyéb felújítási intézkedéseket (nedves, sóterhelt felületeken nem alkalmazható)
- Károsodott ill. repedezett felületeket spaklival állítsuk helyre

Felhordás:

A Baumit DuoTopot tiszta, száraz és szilárd alapfelületre hordjuk fel, alapozás min. 24 órával előtte Baumit UniPrimer Alapozóval. Közvetlenül a vödör tartalmát felhordás előtt alacsony fordulatszámú elektromos keverővel keverjük át. Az anyagot rozsdamentes simítóval szemcsevastagságban húzzuk fel az alapfelületre, egyidejűleg és megszakítás nélkül dolgozzunk. Majd a kívánt struktúrát műanyag simítóval alakítsuk ki. Egy munkamenetben hordjuk fel a teljes vastagságot.

Dörzsölt hatású struktúra:

Rövid kikeményedési idő után műanyag simítóval alakítsuk ki a kívánt struktúrát (vízszintes, függőleges, vagy körkörös irányban).

Kapart hatású struktúra:

Rögtön az anyag felhordása után körkörös mozdulatokkal alakítsuk ki a kívánt struktúrát műanyag simítóval.

Befejező réteg felépítése:

1 x Baumit UniPrimer alapozó (min. 24 óra várakozási idő)

1 x Baumit DuoTop

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. Az anyag feldolgozása során a homlokzatot védjük a közvetlen napsugárzástól, esőtől és szélről. Az nyílászárókat, egyéb szerkezeteket gondosan fóliázzuk be. A szennyezet felületeket és eszközöket azonnal vízzel tisztítsuk meg. Azokon a területeken, ahol az algásodás és gombásodás veszélye fennáll (pl. árnyékos és nedves helyek parkok környékén stb.) algásodásgátló szerrel rendeljük a terméket (anyagmegrendelésnél ANTIPIILZ felirattal).

Szintónus egyezés csak egy gyártási tételben garantált. Szintónus eltérés a nyomtatványainkban feltüntetett színekhez képest is lehetséges, ennek nyomdatechnikai okai vannak, így reklamációt ilyen esetekben nem áll módunkban elfogadni. Az anyag megrendelésénél világosan nevezze meg az anyag típusát, szemmagyságát és struktúráját, csak úgy, mint a kívánt szín kódját.

Például:

Baumit DuoTop Vakolat 1,5K, Sun 3017

(azaz Baumit DuoTop vakolat kapart struktúrával, 1,5 mm-es szemcse nagysággal, Sun 3017 színben), ill. Baumit DuoTop 2D, Sun 3017 (azaz Baumit DuoTop vakolat dörzsölt struktúrában, 2 mm-es szemcse nagysággal, Sun 3017 színben).

**Biztonsági
intézkedések:**

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.