

# Baumit Finom Vakolat Belső (Baumit FeinPutz)



<b>A termék:</b>	Gyárilag előkevert, száraz, mész-cement vakolóhabarcs kézi felhordásra, belső térben.	
<b>Összetétel:</b>	Mészhidrát, mészkő, cement és adalékszerek.	
<b>Felhasználás:</b>	Belső térben durva mész-cement alapvakolatok, hőszigetelő vakolatok, legalább 3 mm vastag simító vakolatoként. Csempézés alá nem alkalmas.	
<b>Műszaki adatok:</b>	Jelölés:	<b>CS I W0</b>
	Maximális szemnagyság:	1 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 0,6 N/mm <sup>2</sup>
	Húzó, hajlítószilárdság:	nagyobb, mint 0,4 N/mm <sup>2</sup>
	Hővezetési tényező:	0,8 W/mK
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1400 g/dm <sup>3</sup>
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 12
	Maximális vastagság:	6 mm
	Javasolt vastagság:	3 mm
	Anyagszükséglet:	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm.
	Keverővíz szükséglet:	kb. 10 l/zsák
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
<b>Tárolás:</b>	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
<b>Minőség:</b>	A/09/GP/14 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint)	
<b>Kiszerezés:</b>	40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)	
<b>Alapfelület:</b>	Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Ne legyen víztaszító.	
<b>Keverés:</b>	A habarcsot kézzel habarcsládában, vagy géppel (szabadesésű v. átfolyókeverővel) lehet megkeverni. A keverőgéppel történő keverésnél először a vizet (zsákonként kb. 9 l) adagoljuk a keverőgépbe és csak utána a szárazhabarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő: 4-5 perc.	
<b>Felhordás:</b>	Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási hatásoknak megfelelően elő kell nedvesíteni. A habarcsot simítóval vagy kőműveskanállal lehet felhordani. Vakolatvastagság 3-5 mm. A meghúzás után egy megfelelő simítóval ki lehet dörzsölni.	
<b>Általános tudnivalók:</b>	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a bedolgozási és a kötés ideje alatt. Minden más termék hozzákeverése tilos! Minden további réteg felhordása előtt 5 nap várakozási időt kell betartani. A kidörzsölt felület közvetlenül festhető, tapétázható. Télen a kötési- és a száradási idő meghosszabbodhat. Csempézésre a felület nem alkalmas.	

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.