

Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik Vakolat)



A termék: Felhasználásra kész, műgyanta kötésű vékonyvakolat.

Összetétel: Akrilgyanta kötőanyag, kvarchomok, adalékszerek, víz.

Felhasználás: Víztaszító, különösen fagyálló és sóálló, lemosható, belső és külső térben egyaránt felhasználható színes vakolat, erős mechanikai igénybevételekre, elsősorban lábazati vakolatként, 2 mm-es szemcsevastagságban felhordva.

Feldolgozása előtt Baumit UniPrimer Alapozó használata mindig szükséges!

Műszaki adatok:

Töltőanyag:	színezett kvarckavics
Maximális szemnagyság:	kb. 2,0 mm
Szilárdanyag-tartalom:	kb. 80 %
Tapadószilárdság (betonon):	nagyobb, mint 0,5 N/mm ²
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 150
Kiadósság:	1 vödör vakolat kb. 5,5 m ² -re elég.
Anyagszükséglet:	Glettel felületre kb. 5,5 kg/m ²

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható. Megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.

Minőség: MSZ EN 15824 szerint

Kiszerezés: 30 kg-os műanyag vödörben.

Alapfelület: Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzástól és laza részeketől mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmas:

- mész-cement és cementvakolatra
- beton és más ásványi alapra
- (rég) jól tapadó, ásványi és szilikátalapú festékre
- kő és azbesztcement lapra
- gipszvakolatra

Korlátozottan alkalmas:

- Lábazati Hőszigetelő Rendszerre világossági értéktől függően alkalmas.

Nem alkalmas:

- mészvakolatra
- hőszigetelő vakolatra
- vízszintes alapfelületekre kültérben (pl. ablakpárkányok, kerítések, lépcsők felületére)

Különböző alapfelületekre előkészítése:

- Krétásodó, porló, ill. homokos felületet tisztítsuk meg, majd kezeljük Baumit Mélyalapozóval (várakozási idő: min. 12 óra).
- Olajmaradványt betonon forró gőzsugárral, vagy különleges olajeltávolítóval tisztíthatjuk le.
- Lakk- és olajfilmet, enyvalapú festéket lemaratással és forró gőzsugárral távolítsuk el.
- Elpiszkolódott és/vagy elalgásodott felület mechanikusan, ill. forró gőz vagy homoksugárral, különleges szerek alkalmazásával távolítható el.
- Rosszul tapadó, ásványi alapú festékeket mechanikusan távolítsuk el.
- Kivirágzást mechanikusan kell eltávolítani. A különleges felújítási szabályokat figyelembe kell venni.
- Sérült, ill. repedezett felületeket tapasszal lehet kijavítani (pl. Baumit Ragasztó Tapasz).

Minden alapfelületet Baumit UniPrimer alapozóval kell előkezeln
(várakozási idő 24 óra).

Alapozás:

A megfelelően előkezelt alap kötött és száraz kell hogy legyen. Az alapozóval teljes felületen alapozunk, többszörös alapozásnál minden réteg között min. 12 órás száradási időt kell betartani.

Rétegfelépítés:

Egy réteg Baumit UniPrimer alapozó, majd egy réteg Baumit MosaikTop vakolat.

Felhordás:

A terméket alaposan, egy lassan forgó keverővel keverjük fel. Egyéb festékanyaggal összekeverni tilos. A Baumit MosaikTop vakolatot rozsdamentes simítóval szemcsevastagságban húzzuk fel, majd még nedves állapotában megszakítás nélkül, mindig azonos irányban glettvassal simítjuk.

Általános tudnivalók:

Egyenletesen és megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan, lassan forgó keverőgéppel kell keverni. Más festékanyaggal ne keverjük.

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzás, eső és erős szél esetén, illetve megfelelő módon védekezzünk (védőháló). A feldolgozott Baumit MosaikTop vakolat friss állapotában tejszerű bevonatú, mely a kikeményedés alatt áttetszővé válik. A levegő magas páratartalma vagy az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a kötés idejét. A szilárdulási folyamat alatt nedvesség hatására tejszerű anyag válhat ki a vakolatból, mely a minőséget nem befolyásolja.

A Baumit MosaikTop vakolat talajvíz, talajnedvesség ellen szigetelt épületszerkezetre hordandó fel. Meg kell akadályozni, hogy csapadék- vagy rétegvíz egyéb helyen a szerkezetbe jutva a Baumit MosaikTop vakolat réteg mögött károsan feldúsuljon (pl. zsalutéglából készült erősen nedvszívó kerítések, támfalak, teraszok, erkélyek stb).

Biztonsági előírások:

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.