

Baumit ArtLine Lazúr

(Baumit ArtLine Lasur)



A termék: Felhasználásra kész, diszperziós bázisú lazúr, dekoratív fal- és homlokzatfelületek készítésére. Víztaszító, páraáteresztő, gyorsan szárad, ellenálló. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

Összetétel: Szerves kötőanyag (akrilát), ásványi pigmentek, adalékszerek, víz.

Műszaki adatok:

Sűrűség:	kb. 1,0 kg/dm ³
pH-érték:	8,5
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 50
Anyagszükséglet:	kb. 0,08-0,1 kg/m ² , rétegenként
Száradási idő:	kb. 12 óra, körülményektől függően.
Színe:	24 színben.

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.

Minőség: Ellenőrzés saját és független vizsgáló laboratóriumban.

Kiszerezés: 5 és 15 kg-os műanyag vödörben

Alapfelület: Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes.

Alkalmas:

- dörzsölt felületű mészcement és cementvakolatokra
- betonra, egyéb ásványi alapfelületekre
- jól tapadó ásványi és szilikátfestékekre
- jól tapadó diszperziós vakolatokra és festékekre
- jól tapadó szilikonvakolatokra és festékekre
- mészgipsz és gipszvakolatokra.

Feltételesen alkalmas (próba felület készítése ajánlott):

- meszes vakolatokra és festékekre (karbonátosodás)
- gipszkarton lapokra

Nem alkalmas:

- műanyagra, műgyantára, olajos és enyves alapfelületre

Alapfelület előkészítés:

- A málló, porladó részeket, valamint mészcurgásokat mechanikus úton távolítsuk el, vagy szükség esetén erősítsük meg (Baumit Mélyalapozó, várakozási idő: min. 12 óra!)
- Leválasztó olaj maradékokat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális olaj leválasztó eltávolítóval tisztítsuk le.
- A szennyeződött és/vagy algásodott felületeket mechanikai úton vagy forró gőzsugárral tisztítsuk meg.
- A rosszul tapadó, kopott, ásványi eredetű réteget mechanikus úton távolítsuk el.
- A károsodott ill. repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki (Baumit Simító Tapasz, Baumit Ragasztó Tapasz) és szükség esetén (helyileg) erősítsük meg.
- az érdes alapfelületeket Baumit Univerzális Tapasszal gletteljük át.

Feldolgozás:

A Baumit ArtLine Lasur minden esetben festékrétegre, vakolatra, vagy tapaszrétegre kerül felhordásra.

Az egyes termékek előírásait vegyük figyelembe!

Az anyag felhordása lazúrtechnikától függően arra alkalmas szerszámokkal történik. A megjelenéstől függően 1-3 réteget hordjuk fel.

Kültérben minden esetben, beltérben erősebben igénybevett felületek (konyha, fürdő stb...) esetén a Baumit Artline Finish befejező réteg (és felületvédelem) használata kötelező!

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A homlokzatot megfelelően védjük az időjárási hatások ellen (pl. védőhálóval). A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti a kötési időt.

Az egyenletes szín csak egy gyártási tételen belül garantálható. A színárnyalat kialakulását az alapfelület állapota, a hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja.

A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre lehessen legyártani. A szállítás természetesen részmennyiségekben is történhet.

Munka közben szemünket, bőrünket és a környező (főleg üveg, kerámia, klinker, kő, lakk és fém-) felületeket óvjuk. Ha az anyag mégis lecsöppenne, azonnal mossuk le vízzel, ne várjunk a száradásig.

A szerszámokat használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.