

Baumacol PremiumFuge

Flexibilis fugázóhabarcs



A termék: Por alakú, víz- és fagyálló, élelmiszerbarát, nagy szilárdságú, vízlepergető, különösen képlékeny flex fugahabarcs. Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható fugába. Alacsony vízfelvételi képessége és a nagyobb kopásállósága ellenére is a fugaelszíneződés szinte kizárt.

Összetétel:

Felhasználás: Bel- és kültérben, 2-7 mm fugaszélességig, vízszintes és függőleges felületek víz és szennytaszító fugázó anyaga. Alkalmas kerámia csempék, lapok és mozaik lapok fugázására vizes helyiségekben, teraszokon és erkélyeken. Padlófűtésre megfelelő.

Műszaki adatok:	Vízigény:	Kb. 0,30 l/kg (=30%)
	Pihentetési idő:	Kb. 5 perc
	Fazékidő:	Kb. 2 óra
	Kötésidő/járhatóság:	kb. 24 óra múlva
	Fugaszélesség:	2-7 mm repedésmentes
	Szín:	24 színben

Anyagszükséglet: Kb. 0,5 – 0,9 kg/m² csempe és fugamérettől függően

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.

Minőség:

Kiszerezés: 5 kg vödör
2 kg vödör

Alapfelület: A burkolat ragasztónak és a fugaszéleknek száraznak, por, olaj- és zsírintesnek kell lennie. A fuga tartományában csemperagasztó- vagy ágyazóhabarcs maradványok, kitüremkedések ne legyenek.

Nem alkalmas:

Saválló fugázásra és dilatációs hézagok kitöltésére. Nagy vízterhelésnek kitett helyeken (ipari környezetben, autósókban stb.).

Előkészítés: Az alapfelületet burkolhatóságát vizsgálni kell.

Feldolgozás: A masszát kemény fugázó gumival, a fugairányra átlósan húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen töltsük ki. A kerámiaburkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta vízzel ismételjük meg a tisztítást.

24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai sérülésektől. A fugaanyag foltosodásának elkerülése érdekében a fugázás előtt a ragasztóhabarcs kiszáradását meg kell várni és egyenletesen, mindenhol kikaparni. Az egymás mellé kerülő fugaanyagok esetén azonos sorozatszámú anyagot szabad használni.

Redszerkiegészítő termékek: Kiegyenlítés:
Baumacol Planea

Alapozás:
Baumacol Grund
Baumacol SuperGrund

Ragasztás:
Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs

Általános tudnivalók: A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!

Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.

Javasolt szerszámok: lassú fordulató, keverőszáras fúrógép, megfelelő méretű keverőedény, keménygumi fugázó, fugamosó szivacs, vizes edény.

A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.