

Baumit Vakolatszilárdító (Baumit PutzFestiger)



A termék:	Felhasználásra kész, vizes kovasav oldat. Porló, ásványi felületek szilárdítása kvarchíd képzés révén. A vakolatok nedvszívóképessége a póruszűkítés révén részlegesen csökkenthető. A páraáteresztést nem akadályozza.
Összetétel:	Káliumszilikát, víz.
Felhasználás:	Ásványi felületek vakolatalapjának előkészítésére, vízben vagy szilikátosan kötő vakolatok és festékek alkalmazása előtt.
Műszaki adatok:	Sűrűség: 1,07 kg/dm ³ pH-érték: kb. 11 Anyagszükséglet: alaptól függően 0,2 – 0,4 kg/m ² .
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Tárolás:	Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható. A megkezdett kannát jól lezárva kell tartani.
Minőségi garancia:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.
Kiszerezés:	12 kg-os kannában.
Alapfelület előkészítés:	Az alapfelületet lemosással vagy kefével meg kell tisztítani. A régi festékrétegeket maradéktalanul el kell távolítani, a morzsolódó vagy málló vakolatot le kell verni és újjal kell pótolni. A határoló építményrészeket, így az üveget, terméskövet, klinkertéglát, kőlapot, fát stb. a Baumit Vakolatszilárdító alkalmazása előtt jól le kell takarni. A permetező eszközt azonnal el kell mosni!
Felhordás:	A légszáraz ásványi vakolatfelületet árasztó eljárással (széles fuvókával történő, ködmentes permetezéssel), airless készülékkel vagy kisebb területeken ecsettel, alulról felfelé haladva kell telíteni.
Utókezelés:	A legalább 14 napos kikeményedési idő után felhordható az ásványi kötésű nemesvakolat, pl. a Baumit Nemes Vakolat (Univerzális Alapozóval), vagy egy közbelső finomvakolat rétegre – pl. Baumit Sanova Vakolat Finomra – felhordható a vékony fedővakolat réteg pl. Baumit Szilikát Vakolat vagy Baumit Nemes Vakolat Extra, illetve Baumit Szilikát Festék.
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. A homlokzatot közvetlen napsugárzástól, esőtől és az erős szélről meg kell védeni (pl. állványvédő háló). Nem kerülhet a talajba, vízfolyásokba vagy a szennyvízbe. Kiloccsanás vagy kifolyás esetén: papírtörölővel vagy más folyadék-megkötő anyaggal (pl. Hidrofób Perlit) fel kell itatni. A hulladékot biztonságosan elzárva kell tárolni és eltávolítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.