

# Baumit StyleColor



**A termék:** Felhasználásra kész, szerves kötőanyagú színes festék külső és belső felhasználásra. Időjárásálló, víztaszító, páraáteresztő, lemosható, mechanikailag ellenálló, könnyen bedolgozható.

**Összetétel:** Szerves kötőanyag, ásványi adalékanyag, pigment, adalékok és víz.

**Felhasználás:** Homlokzatok és belső falak felületképzésére, ásványi vakolatokra, betonra, tapaszokra. A HBW értékek figyelembevételével a Baumit Hőszigetelő Rendszerekre is felhordható.  
Hőszigetelő rendszereken a 25-nél kisebb HBW érték esetén max. 3 m<sup>2</sup>-es felület készíthető egy legalább 25 m<sup>2</sup>-es felületen. A mezők között min. 3 m távolságot kell tartani.

**Műszaki adatok:**

Sűrűség:	kb. 1,60 kg/dm <sup>3</sup>
Szárazanyagtartalom:	kb. 70%
pH-érték:	7,5
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 200-250
Anyagszükséglet:	kb. 0,50 kg/m <sup>2</sup> egy rétegnél, beleértve az alapozást is.
Színek:	94 Style szín a Baumit LIFE színekártyából

**Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a [www.baumit.hu](http://www.baumit.hu) honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

**Tárolás:** Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.

**Minőség:** Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

**Kiszerezés:** 5 kg-os vödörben, 1 raklap = 48 vödör = 240 kg  
25 kg-os vödörben, 1 raklap = 16 vödör = 400 kg

**Alapfelület:** Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás-, és laza részeketől mentes. Nem lehet víztaszító.

**Alkalmazható:**

- dörzsölt mészcement- és cementvakolatokon
- betonon és egyéb ásványi alapfelületeken
- (rég) jól tapadó ásványi, szilikát és diszperziós festékeken és vakolatokon
- gipszkartonon
- mészgipsz-, gipszmész- és gipszvakolatokon
- 

**Feltételeken alkalmazható (próba festés készítenő):**

- fémeken
- fafelületeken

**Nem alkalmazható:**

- felújításra szoruló hőszigetelő rendszereken
- mészköveteken
- lakk-, olaj-, enyves festékekre és műanyagokra

**Alapfelület-előkészítés:**

- A málló, porló részeket, valamint mészcsereszélyeket mechanikus úton távolítsuk el, vagy szükség esetén erősítsük meg (Baumit Mélyalapozó, várakozási idő: min. 12 óra!)
- Leválasztó olaj maradványokat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális olajleválasztó eltávolítóval tisztítsuk le.
- A szennyeződött és/vagy algásodott felületeket mechanikai úton vagy forró gőzsugárral tisztítsuk meg.
- A rosszul tapadó, kopott, ásványi eredetű réteget mechanikus úton távolítsuk el.

A károsodott ill. repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki (Baumit StarContact) és szükség esetén (helyileg) Baumit Üvegszövettel erősítsük meg.

**Felhordás:**

A megfelelően előkészített alapfelületnek szilárdnak és száraznak kell lennie. A Baumit StyleColor festéket 20% tiszta víz hozzáadásával hígítsuk fel és a teljes felületet alapozzuk.

Az erősen nedvszívó alapfelületeket Baumit Mélyalapozóval kezeljük (várakozási idő: min. 24 óra). A körülményektől függően az alapozás után legalább 12 órával hígítatlan Baumit StyleColor festékekkel fessük át a felületet egyszer vagy kétszer.

Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk.

Minden munkafázis között 6 órás száradási időt iktassunk be. Gyenge nedvszívású alapra (régie festék, Baumit Nemes Vakolat) elegendő lehet az egyszeri átfestés is. A Baumit StyleColor festéket a felhordás előtt lassú járású keverővel alaposan fel kell keverni.

Ne adjunk hozzá semmilyen más anyagot.

**Rétegfelépítés:**

1 x Baumit StyleColor festék 20% vízzel hígítva (teljes fedéssel!)

1 x Baumit StyleColor festék hígítás nélkül

**Általános tudnivalók:**

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötési idő alatt. A homlokzatot megfelelő módon (például állványvédő hálósával) védeni kell a közvetlen napsütéstől, esőtől és erős szélétől.

A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt és egyenetlenné teheti a színárnyalatot. Az egyenletes szín csak egy gyártási tételben belül garantálható. Színeltéréseket (foltokat) mindenekelőtt homlokzatok részfelületei (állványzat árnyéka), az alapfelületen előforduló egyenetlenségek (szerkezet, nedvszívó képesség stb.) ill. különböző időjárási körülmények eredményezhetnek. A színárnyalat kialakulását az alapfelület állapota, a hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja.

A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre lehessen legyártani. A szállítás természetesen részmennyiségekben is történhet. Különböző gyártási tételek felhasználása esetén ezeket már a munkálatok kezdetén össze kell keverni.

**Biztonsági intézkedések:**

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.