

Baumit Supergrund

Univerzális tapadóhíd



- A termék:** Univerzális, gyorsan száradó, filmképző, oldószermentes, egykomponensű, felhasználásra kész, speciális diszperziós alapú tapadóhíd. Száradás után érdes felületet képez.
- Felhasználás:** Kül- és beltéri felhasználásra, falon és aljzaton. Nem szívóképes, régi és új alapfelületre, felújítási munkák során is, aljzatkiegyenlítés és burkolatragasztás előtti alapozóként (csempére csempe) ideális.
- Műszaki adatok:**
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Sűrűség: | Kb. 1,28 kg/cm ³ |
| Aljzathőmérséklet: | > + 5 °C |
| Szín: | sárga |
| Burkolható: | kb. 60 perc |
| Feldolgozható: | + 5 °C - + 25 °C |
- Anyagszükséglet:** 100-150 g/m² alapfelülettől függően
- Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
- Tárolás:** Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.
- Minőségi garancia:** Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.
- Kiszerezés:**
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1 kg flakon | 12 db karton; 288 db/raklap |
| 5 kg vödör | 70 db/raklap |
| 10 kg vödör | 36 db/raklap |

Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírtmentes részektől mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmas:

Régi mázas csempék és járólapok, terazzólapokon, mázas klinkereken, műköveken, felületerősített betonokon (megcsiszolt), farostlemezeken. Felújítási munkák során a régi, de jól tapadó ragasztó- és aljzatkiegyenlítő maradványos aljzatokra, cement-, anhydrit-esztrichekre. Vizes helyiségekben (fürdőszobák) a Baumacol szigetelési rendszerekhez is.

Előkészítés: Az alapfelületet burkolhatóságát vizsgálni kell.

Feldolgozás: Használat előtt alaposan átkeverendő!

A megtisztított alapfelületre hígítás nélkül, egyenletesen kell felhordani, a tócsaképződést kerülni kell. A felhordott tapadóhid teljes átszáradása után folytatható a kiegyenlítés vagy burkolás.

Redszerkiegészítő termékek: Kiegyenlítés:
Baumacol Planea

Alapozás:
Baumit Grund
Baumit SuperGrund

Ragasztás:
Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs

Általános tudnivalók: A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!

Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.

Javasolt szerszámok: festőkefe, habszivacs henger, ecset

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.