

# Baumit Mélyalapozó (Baumit TiefenGrund)



<b>A termék:</b>	Felhasználásra kész műgyanta bázisú alapozó.						
<b>Összetétel:</b>	Polimergyanta, speciális adalékszerek, víz.						
<b>Felhasználás:</b>	Páraátbocsátó alapozás ásványi anyagú alapfelület megerősítésére, szerves kötőanyagú festékek és vakolatok feldolgozása előtt (Baumit Granopor termékek).						
<b>Műszaki adatok:</b>	<table><tr><td>Szilárdanyag tartalom:</td><td>kb. 15%</td></tr><tr><td>Sűrűség:</td><td>kb. 1,00 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Anyagszükséglet:</td><td>Finom alapfelületen egy rétegben történő felhordásnál kb. 0,25 kg/m<sup>2</sup>.</td></tr></table>	Szilárdanyag tartalom:	kb. 15%	Sűrűség:	kb. 1,00 g/cm <sup>3</sup>	Anyagszükséglet:	Finom alapfelületen egy rétegben történő felhordásnál kb. 0,25 kg/m <sup>2</sup> .
Szilárdanyag tartalom:	kb. 15%						
Sűrűség:	kb. 1,00 g/cm <sup>3</sup>						
Anyagszükséglet:	Finom alapfelületen egy rétegben történő felhordásnál kb. 0,25 kg/m <sup>2</sup> .						
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.						
<b>Tárolás:</b>	Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható. A megkezdett kannát jól lezárva kell tartani.						
<b>Minőségi garancia:</b>	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.						
<b>Kiszerezés:</b>	12 kg-os műanyag kannában.						
<b>Alapfelület:</b>	<p>Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por- és sókivirágzás-mentes, nem lehet víztaszító. A laza, pergő vakolatot alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékréteget le kell kefélni.</p> <p><b>Alkalmas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mész-, mész-cement és cementvakolat</li><li>• beton</li><li>• gipszvakolat</li><li>• egyéb, porló ásványi alapfelületre</li></ul> <p><b>Nem alkalmas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• műanyag-, lakk-, olaj-, enyves- és diszperziós festék</li><li>• műgyanta kötésű vakolat</li><li>• hőszigetelő rendszer</li></ul>						

**Felhordás:** Hengerrel vagy ecsettel hordható fel. Többrétegű alapozásnál friss a frissre kell dolgozni. Egyszerre annyi anyagot hordjunk fel, hogy csillogó réteg a felületen ne keletkezzen. A megfelelően elkészített alapfelület kötött (laza részekről mentes), teherbíró, tiszta és száraz legyen.

**Megjegyzés:** A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben a homlokzatot megfelelően védeni kell. Egyéb anyagok – pl. víz, festékek – hozzákeverése tilos!

A szerszámokat használat után vízzel kell kimosni.  
Várakozási idő: legalább 12 óra

**Befejező réteg:**

***Egyéb alapozás nélkül:***

Baumit Nanopor/Granopor/ArtLine/Szilikon Festék

***Baumit Univerzális Alapozó alapozással:***

Baumit Granopor Vakolat

Baumit Mozaik Vakolat

Baumit Szilikon Vakolat

Baumit Szilikát Vakolat

Baumit ArtLine Vakolat

Baumit Nanopor Vakolat

**Figyelem: Baumit Szilikát termékek – mint befejező rétegek – feldolgozása előtt a Baumit Mélyalapozó használata nem megengedett!**

**Biztonsági előírások:** A bevonandó felület környékét védeni kell, az esetleges fröcsköléseket azonnal el kell távolítani.

Belső térben való alkalmazásnál a megfelelő szellőzést biztosítani kell.